## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

09-134913 (11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 20.05.1997

(51)Int.CL H01L 21/31 H01L 21/316


(21)Application number : 07-315916 (71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD (22)Date of filing: 09 11 1995 (72)Inventor: KIDOGUCHI KATSUMI

# (54) HEAT TREATER AND METHOD OF HEAT TREATMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To not only suppress the growth of a natural oxide film due to the atmosphere caught in a reaction tube in carrying-in of semiconductor wafers but also to make it possible to perform a pressurizing oxidation treatment by one unit of a heat treater and moreover, to make it possible to safely perform a treatment, such as a sintering, using hydrogen gas when the pressing oxidation treatment is performed.

SOLUTION: A reaction tube 3 is provided in a pressureproof container 1, a wafer boat 32 is carried in the tube 3 through one end side of the tube 3 and while the interiors of the tube 3 and the container 1 are turned into a pressurized atmosphere, hydrogen gas and oxygen gas are made to burn on the other end side of the tube 3 to perform a wet oxidation treatment, Here, a vacuum pump 46 is connected with the container 1 and the tube 3 via exhaust tubes 43 and 47 and after the interiors of the tube 3 and the container 1 are decompressed, a



pressurizing oxidation treatment is performed to contrive to expell the atmosphere in the tube 3. Moreover, if the atmosphere in the tube 3 is expelled, hydrogen gas is fed in this tube 3 and a sintering can be performed at normal pressures, for example.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.03.2002 24 12 2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出職公開番号 特票平9-134913

(43)公開日 平成9年(1997)5月20日

(51) Int.CL <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01L 21/31			H01L	21/31	E	
21/316				21/316	S	

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁)


<b>冷願平7</b> -315916	(71)出版人	000219967		
		東京エレクトロン株式会社		
平成7年(1995)11月9日		東京都港区赤坂5丁目3番6号		
	(72)発明者	木戸口 克己		
		神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41		
		号 東京エレクトロン東北株式会社相棒事		
		業所内		
	(74) (PBIL)	弁理士 井上 俊夫		
	『成7年(1995)11月9日	(72)宛明者		

#### (54) 【発明の名称】 熱処理装置及びその方法

#### (57)【要約】

【課題】 加圧酸化処理を行うときに、半導体ウエハの 搬入時に巻き込んだ大気による自然酸化膜の成長を抑え ること、及び1台の装置で加圧酸化処理を行うことがで き、しかも水素ガスを用いたシンタリングなどの処理を 安全に行うことができるようにすること。

【解決手段】 耐圧容器1の中に反応管3を設け、反応 管3の一端側からウエハボート32を搬入し、反応管3 内及び耐圧容器 L 内を加圧雰囲気にしながら他端側で水 素ガス及び酸素ガスを燃焼させて湿式酸化処理を行う。 ここで耐圧容器1及び反応管3に排気管43、47を介 して真空ポンプ46を接続し、反応管3及び耐圧容器1 内を減圧した後加圧酸化処理を行うことで、大気を追い 出すようにする。また反応管3内の大気を追い出せば、 この中に水素ガスを供給して例えば常圧でシンタリング を行うことができる。



#### 【特許請求の範囲】

(請求項11) 耐圧容器内に設けられた反応管と、この 反応管内を加熱するために反応管の周囲に設けられた加 熱手段と、複数枚の被処理基板を並列に保持して前記反 応管内に耐圧容器の外から機入される被処理基板保持具 と、前配耐圧容器及び反応管内を加圧雰囲気にする圧力 顕整手段と、前記反応管内に処理ガスを導入するための 引力、導入管と、前記反応管内を処定が携気するための真空 排気手段と、を備えたことを特徴とする教処理整備。

【請求項2】 ガス導入管は、反応管内に酸素ガス及び 10 水素ガスを供給するためのものであることを特徴とする 請求項1 記載の熱処理装置。

【請求項3】 耐圧容器内に設けられた反応管内に、複数れの被処理基板を保持具に保持させて搬入する工程 と、次いで反応管内を破止する工程と、その後側圧容器 及び反応等的を加圧男用気にすると共に反応等内に億年 ガスを導入して被処理基板を加熱しながら加圧酸化型 する工程と、を含むことを整めます熱処理方法。

【請求項4】 耐圧容器内に設けられた反広管内に、複数の被処理基板を保持具に保持させて権人する工程 と、次いで反応管内を被圧する工程と、その後個圧容器 及び反応管内を加圧穿置気にすると共に反応管内に酸化 列スを導入して総処理基を取加しながら加圧酸化処理 する工程と、続いて反応管内に水素ガスを導入して被処 理基板上の酸化限を熟処理する工程と、を含むことを特 億とする参収ま方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウエハをバッチ処理する熱処理装置及びその方法に関する。 【0002】

【従来の技術】例えばプレーナ形集積回路などの半導体 素子を形成するために、シリコン基板に厚さ1~2 μm 程度の汚染の少ないシリコン酸化膜を生成する場合があ るが、このように厚いシリコン酸化糖を生成するために は、早い処理速度が必要なため加圧雰囲気で酸化処理を 行なう加圧酸化炉が用いられている。この加圧酸化炉 は、耐圧容器内に配置された反応管の一端側に水素ガス 導入管および酸素ガス導入管を設けると共に、燃焼領域 及び処理領域をそれぞれ所定の温度に加熱するために反 40 応管の周囲にヒータ設けて構成される。そしてウエハボ ートに多数枚の半導体ウエハ「以下ウエハという」を搭 載して反応管の中にその他端側から搬入し、反応管内の 圧力が耐圧容器内の圧力よりも例えば1気圧程度高くな るように圧力制御しながら、燃焼領域に水素ガスおよび 酸素ガスを供給して燃焼させ高圧な水蒸気を得、この水 蒸気によりウエハを湿式酸化するようにしている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】上述の加圧酸化炉では、ウエハを反応管内にローディングするときに外気

(グリーンルー人内の空気) が巻き込まれるので、ローディング時には反応管内に不活性ガス例えばNs、ガス 軽給して空気の巻き込みを妨止すると共に、ローディング後もしばらくの側Ns ガスを流して空気を追い出すようにしている。しかしながら反応管内に一旦流入した空 安宅完住に強い出すことは囚煙であり、反応管内における電影や水分の残存を避けることができない。

【0004】 加圧プロセスの場合、温度や圧力が安定するまでにかなり長い時間がかかることから、反応声のとう空気中の酸素や水分が存在すると、この間に不要な自然酸化機が形成されてしまうので機質が悪くなるという問題があった。またウエハの熱処理の一つとして水素ガスを倒えばシリコン酸化機の表面に供給しながらシンタリングやアニールを行う場合があるが、反応管穴に酸素が携存していると水素ガスを供給したときに爆発の危険性があるため、このような処理を加圧酸化炉で行うことができなかった。

【0005】本発明は、このような事情の下になされた ものであり、その目的は、加圧酸化処理を行うにあた

り、良質な酸化酸を形成することにある。また他の目的 は、加圧プロセスの他、減圧、常圧プロセスを行うこと ができ、特に水素ガスを用いた熱処理をも1台の装置で 行うことのできる自由度の大きな熱処理装置を提供する ことにある。

### [00006]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、耐圧 容器内に設けられた反応管と、この反応管内を加熱する ために反応管の周囲に設けられた加熱手段と、複数枚の 被処理基板を並列に保持して前記反応管内に耐圧容器の 外から搬入される被処理基板保持具と、前記耐圧容器及 び反応管内を加圧雰囲気にする圧力調整手段と、前記反 応管内に処理ガスを導入するためのガス導入管と、前記 反応管内を真空排気するための真空排気手段と、を備え たことを特徴とする熱処理装置である。 請求項2の発明 は、請求項1記載の熱処理装置において、ガス導入管 は、反応管内に酸素ガス及び水素ガスを供給するための ものであることを特徴とする。請求項3の発明は、耐圧 容器内に設けられた反応管内に、複数枚の被処理基板を 保持具に保持させて搬入する工程と、次いで反応管内を 滅圧する工程と、その後耐圧容器及び反応管内を加圧雰 囲気にすると共に反応管内に酸化ガスを導入して被処理 基板を加熱しながら加圧酸化処理する工程と、を含むこ とを特徴とする熱処理方法である。

【0007】請求項4の差別は、耐圧容器内に設けられた反応管内に、複数板の被処理基板を保持具に保持させて撤入する工程と、次いで反応管内を減圧する上程と、その後耐圧容器及び反応管内を加圧雰囲気にすると共に反応管内に使化ガスを導入して被処別基板を加熱しながら地圧酸化処理する工程と、続いて反応管内に水素ガスを導入して被処理基板上の後化膜を熱処理する工程と、50

を含むことを特徴とする熱処理方法である。 【0008】

【発明の実施の形態】図1は未発明の熟処型装殖の実施 の形態の全体構成を示す図であり、ウエハWがローディ ングされた状態を示している。1は例えば5 U S 製で1 0 気圧程度の圧力に耐えられる耐圧容器であり、この耐 圧容器1は両縁に整11、12を備えた筒状体として構 或されている。一端剣(図1十元型線)の部11の中央 節には後述のウエハボートの報送口13が形成されてあ り、この搬送口13は、図示しない開散機で開閉可能 10 な開閉答とはより気密に築かれている。

【0009】前記耐圧容器 I 内には、一幅が関放され、 他端が閉じられたウエハ保持具である石茨製の管状の反 応管3が設分られている。この反応管3の一端側の開放 部は、前記開閉路20内面側に取り付けられた石英製の キャップ31により窓がれている。反応常3内には、ウ エハWを例よば100枚取役系分帳垂直水能で並列に 並べて保持した石英製のウエハボート32が図示しない 搬送手段により搬入されている。反応管3の他端部に は、先端が1字状に曲った石英製の水素ガス場入管33 と直管状の聴棄ガス導入管34とが取状が場面を貫通し て反応管3内に突入されており、これらガス導入管3 3、34は耐圧容器10刷部から外部に引き出されてい る。

[00] 0] 前配反応管3の周囲には、ガス場入管3、3 3 により夫々導入された水素ガス及び酸素ガスが反応して燃焼する燃焼部と、ウエハWを酸性処理する酸化処理形とに夫々対応して、偶えばカンタル線(商品名:ガデリウス製)等で構成された燃焼用ヒータ35及び処理用ヒータ36が殴けられている。

【0011】前記耐圧容器1の制部には、耐圧容器1内を加圧するための圧力調整オス例えば窒素ガス(N、ガス)を導入するガス導入管14及び加圧されたガスを抹気するための特気管41が接続されており、この排気管41の排気側には排気タンクや排気を分力などを備えた排気手段42かいルブV1を介して設けられている。また前記反応管3の一端側付近には、耐圧容器1の開節を目通した排気管43が持続されており、この排気管43の排気側には、排気タンクや呼気ボンガなどを備えた排気手段44がパレブV2を介して設けられている。この 40 側では排気手段42 ペイルでは、100円である。この 40 側では排気手段42 ペイルでは、100円である。この 40 側では排気手段42 ペイルでは、100円である。この 40 側では排気手段42 ペイルである。

【0012】更に排気管 43からは分検管 45が分検さ れ、この分検管 45の排気側にはハレブV3条かして真 空ポンプ46か接続されている。また耐圧等器1の胴部 には真空排気等用の排気管 47が接続され、この排気管 47の排気側といび7V4を入して前配分検管 45と共 通に真空ポンプ46に接続されている。この例では、排 気管 43、45、47及び再空ポンプ46により真空排 気管 45年により真空排 【0013】次に上述の熱処理核関を用いて、はじめに 酸化処理を行う場合について述べる。先ず間内第3 助いておき、地処理基板例えばケンエハWを1000 したウエハボート32を、医示しない搬送手段により削 圧容器10敷入口13及び反応管3の一端側の関放部を 適じて反応管3のの酸化処理の位置まで報入者。こ の搬入動作時には例えば反応管3内に窒素ガスを流し で、外からの大気の巻き込みを抑えるようにしてもよ 、そしてたり第3に参

い。そしてキャップ13を反応管3に装着して反応管3 を密閉すると共に、図示しない開閉機構により開閉器2 を閉じて耐圧容器1を密閉する。

【0014】その後ペルブV3、V4を開いて真空ボンブイ8により反応署3内及び耐圧器1内を例えば170 1 日程度まで真空排気し、続いてパルブV3、V4を閉じ例えばガス場入管33及び14から大々反応署3内及び耐圧容器1内に窒素ガスを導入し、例えば反応管3内圧力が9気圧程度。耐圧容器1内圧力が8気圧程度となって反応署3内が耐圧容器1内よりも1気圧程度高くなるように脱定する。

- 【0015】このとを限に反応管36の燃焼部と能化処理部とは夫々と一タ35、36により750で及び90つ程度まで加騰されている。ここでガス導入管33、34から夫々酸素ガス及び水素ガスを所定の滞量で反応管36に導入して燃焼部で酸素ガス及び水素ガスを燃焼させて水蒸気を生成する。この水蒸気により反当3040元が飛行されてション酸化膿が形成される。その後酸素ガス及び水素ガスの流入を停止、パルプソ1、ソシアリ、ソ・26周いで反応管3内及び耐圧容器1内を排気して大気圧に戻す。しかる後期間縮13を開き、キャップ31を外し、ウエハボー
- ト32を外部に搬出して一連の操作を終了する。 【0016】このようにして加圧酸化処理を行えば、ウ エハWの敵人時に外部から巻き込んだ空気がはとんど完 全に排気されて反応管3内が結合な男無気になり、加圧 プロセスの場合、温度、圧力が安定するまでに長い時間 がかかるが、この間ウエハルが関かれている雰囲気は極 めて清浄であるためウエハ表面における自然酸化膜の成 長が抑制され、従って腕質の良いシリコン酸化膜を形成 することができる。
- 40 【0017】東に上述の熱処理装置で水素ガスを流しな がらシンタリングやアニール処理を行うこともできる。 シンタリングを行う場合には多数枚のウエハルを支持し たウエハボート32を既述のように反応常3内に強入し て反応常3内及び耐圧容器1内を密閉し、反応常3内を 真空群気して例えば1Torrの真空雰囲気にすると共 に、処理部を例えば400での地熱雰囲気にする。そし てパルブソ3及びV4を閉じ、耐圧容器1内を常圧雰囲 気にすると共に、例えば窒素ガスで希釈した水素ガスを ガス導人管33から反応管3内に導入し、パルブV2を 50 関き、接续手段44で排気して反応管3内を常圧雰囲 関き、接续手段44で排気して反応管3内を常圧浮囲

に保ちながらウエハWのシリコン酸化膜をシンタリングする。

【0018】この場合にも反応管3内に巻き込まれた空気はほぼ完全に勝支えていて廃棄がほとんど現体しないので水業力スを用いて高温下でシンタリングやアニール処理を行っても爆発のおそれがなく、安全にプロセスを行うことができる。そして加圧酸化処理と水素ガスを用いたシンタリングやアニール処理と同一の設置で行うことができるので、例えばウエハW上に加圧酸化処理によりシリコン酸化暖を形成した後、ウエハWを大気中に搬出することなくそのまま続けて例えばシンタリングを行うことができるので、不要な自然酸化膜の介在なしにシンタリングされた良質な限を得ることができると共に、添いスループットで処理できる。

【0019】更にまた上述の熱処理装置は、常圧で酸化 処理を行ってもよいし、減圧CVD(Chemical Vapor Deposition)を行ってもよ

Vapor Deposition)を行ってもよ く、加圧酸化に、真空解系を設けたため、1つの装 置でありながら加圧プロセス、常圧プロセス、減圧プロ セスを行うことができ、また水素ガスを用いた処理を安 20 全に行うことができるので、熱処理装置として酸かで汎 用制の高いものになる。なお水発明では、耐圧密器1内 を真空排気せずに例えば常圧雰囲気にして反応管3内の みを滅圧するようにしてもよい。

【0021】このローラブロック54は半径方向のみに移動できるようになっており、リング51を関2時時計方向に回動したきを、リング51に設けられた三角形状の押圧部55に押されて長孔52によりガイドされな 40が6半径方向穴方側に傾動する。開閉塞2の周線解は外側が低くなるように傾斜しており、ローラブロック54がその傾荷組をかけ上り、これによって開閉艦2が撤送口を気能に延いでロックされる。56は切り欠きであり開閉艦2を開けるときにはローラブロック54はこの切り欠き56内に位置する。

【0022】リング51の原縁には、直径方向に対向する2個所に夫々フランジ片21、22が設けられ、エアシリンダ6、7によって回動されるように、つまりエアシリンダ6、7のピストンロッドが突出することにより 50

図2中反時計方向に回動するようになっている。また一 方のフランジ片21には清23が形成されており、エア シリンダ8によって進退するロックピン24が突出して 第23内に入ったときにフランジ片21つまりリング5 1の回動が駆吐されるようになっている。

【の023】図3は前記エアシリンダ6、7、8の操作 用ガスのガス配管圏である。エアシリンダ6、7、8に エアを供給するガスラインのうち間削温 2を閉じる(ロ ッグする)ようにピストンロッドを作用させるガスラインを開ライン を持つイン、間階温 2を間( (ロックを解除する)よ うにピストンロッドを作用させるガスラインを開ライン と大・便宜上呼ぶことにすると、エアシリンダ6、7、 8の開ライン61、71、81以び附ライン62、7 2、82は工場内のユーティリティライン91に接続さ れているが、開ラインは61、71、81は連中から分 使され、分使ライン92を分1と副圧容器1に接続さ れている。ただし図3の例では、図中時計方向にリングが 回動したときに間門盤2が開くようになっている。V5 ~V10はいんプである。

【0024】をしてウエハボート32を搬入後、バルブ V5~V8を介してユーティリティライン91より例え 延圧力5~78 度/ェm<sup>®</sup>のエアーを各エアシリンダ 6、7、8に送り開閉蓋21を閉じてロックする。次い で耐圧容器1内の圧力が例えば4 Kg/cm<sup>®</sup>になった らバルブV8を操作して耐圧器内の窒素ガスをエアシ リンダ8に送ると共に、前記圧力が例えば7 Kg/cm<sup>®</sup>になったらバルブV8を操作して耐圧容器内の窒素ガスをエアシ よるたちらバルブV9を操作して耐圧容器内の窒素ガスをエアシ 大をエアシリンダ6、7 だ差なようにする。

て、証任容器 1 の触まわりに回動自在なリング 5 1 が製 けられている。このリング 5 1 の内側において開閉蓋 2 30 デリティラインからのエアの単論が断たれても、開閉 が脱透口を気密に悪いでいる。リング 5 1 には、周方向 にも 6 等かした位置に、半径方向に対して得めに伸びる長 れ5 2 が形成されており、この長孔 5 2 を挟んで手前側 (リング 5 1 の表面側) と乗側とにガイドローラ 5 3

#### [0026]

【発射の効果】 請求項 1、2 及び3の発制によれば、加 圧処理制えば加圧酸化処理を行うにあたって大気混入に よる自然節化膜の成長を抑えることができる他、水素ガ スを用いてシンタリングやアニール処理などを行うこと ができ、臾に 1 台の装置で加圧、減圧プロセスに 対応できるという効果がある。 請求項 4 の契明によれば 加圧酸化処理に続いて、水素ガスを用いた処理を行うことができるので高いスループットが得られる。 [図面心節単な部件]

【図1】本発明の実施の形態を示す縦断側面図である。 【図2】耐圧容器の蓋の開閉機構の一例を示す、耐圧容 器の一端側を外側から軸方向に見た図である。

【図3】 開閉機構に用いられるエアシリンダに加圧ガス を供給するための配管図である。

【符号の説明】

## 【図1】

